

Informace o výrobku



SUNOCO

IRM oleje

Popis: Referenční olej je používán k testování pryží na bobtnání v minerálních olejích.

Použití: Jako referenční kapalina ke zjištění vlastností pryží podle metod ASTM D 471 a následných.

Vlastnosti: Tyto oleje zcela odpovídají ASTM D 471 a následujícím specifikacím.

Typické vlastnosti:

	901	902	903
Anilínový bod °C	124	93	70
Viskozita při 38°C / cSt	-	-	31.9 – 34.1
Viskozita při 99°C / cSt	18.7 – 21.0	19.2 – 21.5	-
Hustota, API, 16°C	-	19.0 – 21.0	21.0 – 23.0
Viskozita – Hustotní konstanta	-	0.860 – 0.870	0.875 – 0.885
Bod vzplanutí COC °C, min	243	240	163
Bod tuhnutí °C	-	-12	-31
Barva	-	L2.5	L0.5
Refrakční index	-	1.5105	1.5026
UV absorbance, 260 nm	-	4.0	2.2

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz