



SUNOCO Sunicool M

Popis Biostabilní, bez bi-etanolaminu, polysyntetický emulsní obráběcí kapalina.

Použití: Sunicool M byl vyvinut jako univerzální obráběcí kapalina pro železné a neželezné kovy.

Ředění: Frézování, soustružení, vrtání – 3 – 5 %
Protahování, tažení – 5 – 10%

Vlastnosti:

- díky absenci bi-etanolaminu nevytváří rakovinotvorné nitrosaminy
- bez chlóru a nitritů
- neagresivní při používání
- odolný proti bakteriím a plísni
- dobré odstraňování třísek
- protikorozní ochrana
- napomáhá dlouhé životnosti nástrojů
- nepění

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.92
Viskozita při 40°C/cSt	42.9
Barva	Bílá emulze
Ph (5% roztok)	9.3
Nitrity, chlór	zanedbatelné
Ředění	Refraktometr x 0.85 =% konc.

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz